

Thai-silkki

Thaisilkki on Thaimaassa käsin- tai koneellisesti kudottua silkkikangasta, joka valmistetaan thaisilkkitoukkien kokongeista.

Tarvitaan noin 500 toukkaa tuottamaan kilo raakaa silkkiä. Silkkitoukat syövät mulperipuunlehtiä.

Thaisilkkiä tuotetaan lähinnä koillis-Thaimaassa.



Syötyään tarpeeksi mulperipuun lehtiä toukat kerätään "tarjottimelle", jossa ne kehräävät ympärilleen kokongin. Kokongit muuttuvat vähitellen kullan keltaisiksi. Kiinalaiset kokongit ovat valkoisia.

Osa toukista annetaan kuoriutua ulos kokongeista perhosiksi, jotta kiertokulku jatkuu. Rikkoutuneista kokongeista ei saada kiiltävää silkkiä.

Osa kokongeista laitetaan kuumaan veteen ennenkuin toukat kerkeävät kuoriutua. Näistä kokongeista tehdään varsinaista silkkiä.



Kokongit laitetaan siis kiehuvaan veteen, jolloin kotelon sisällä olevat toukat kuolevat ja silkkikuitu irtoaa.

Yhdestä kokongista irtoaa 300-1000 metriä kuitua.


Yksittäiset kuidut ovat liian ohuita, joten yhteen säikeeseen kerätään useita kuituja.




Yksivärinen thaisilkki on palttinasidoksista. Silkin loimi on usein eriväristä kuin kude, jolloin silkkiin saadaan loimuava kiilto.

Thait käyttävät perinteisesti kirkkaita värejä, mikä näkyy myös silkkikankaiden valikoimassa.

Kankaita on myös eripaksuisia. Mitä paksumpi kangas, sitä kalliimpi.



Mudmee-thaisilkki on ikat-värjättyä silkkiä eli langat on sidottu ennen värjäämistä niin, että kudottaessa syntyy kuvioita.



Brokadisilkkikangas on kaikkein työläintä valmistaa. Experttikin pystyy kutomaan brokadisilkkiä vain 10-15 cm tunnissa.

Brokadi kudotaan niin, että nurja puoli on kutojaan päin.



Kuvat on otettu Thaisilkkikylässä Hua Hinissa, Thaimaassa.

Tarja Kröger 1/2008,
päivitetty 7/2016.